

Produktbeskrivelse

- 1.1 Varenavn **DYRUP Acryl 40**
- 1.2 Kvalitetsnr. 6265/76265
- 1.3 Produkttype Acrylemalje
- 1.4 Producent DYRUP A/S
Gladsaxevej 300, 2860 Søborg
Telefon 39 57 93 00 & Telefax 39 57 93 93
- 1.5 Anvendelsesområde Indendørs træværk samt grundet jern og metal.
- 1.6 Leveringsform Brugsfærdig.
- 1.7 Nuancer
- | | |
|--|--|
| <u>Standardnuancer:</u>
800 Hvid
8014 Lys Råhvid | <u>Baser:</u>
873 base 5
874 base 10 |
|--|--|
- Baser kan tones med max. 6% universaltøningspasta.
- 1.8 Emballagestørrelse Standard: 2,50 ltr.
Baser: 2,25 ltr.

2. Sammensætning

- 2.1 Bindemiddel Acryl
- 2.2 Pigmentering Organiske og uorganiske pigmenter
- 2.3 Opløsningsmiddel Vand
- 2.4 Aktive stoffer -

3. Tekniske data

- 3.1 Vægtfylde Ca. 1,25 g/ml.
- 3.2 Flammepunkt -
- 3.3 Viskositet -
- 3.4 Vaskbarhed -
- 3.5 Tørstofindhold Standard: ca. 49,7%. Baser: ca. 45,4%
- 3.6 Glans Ca. 40 ved 60° indfaldsvinkel.
- 3.7 Specielle egenskaber Fyldig at påføre og pæn sammenflydning. God dækkeevne og robust overflade.
- 3.8 Lugt Svag
- 3.9 Rækkeevne 8-10 m²/ltr. afhængig af underlaget
- 3.10 Tørretid Berøringstør: Ca. 1time. Overmalbar: Ca. 16 timer. Gennemtør: Ca. 4 uger.
Ved 23°C og normal luftfugtighed (60%).
Afgivelser kan forekomme ved ændring i temperatur, luftfugtighed og lagtykkelse.
- 3.11 Lagerbestandighed 3 år i uåbnet emballage. Begrænset holdbarhed efter åbning.
- 3.12 Opbevaring Tæt tillukket, tørt, køligt, frostfrit og uden for direkte sollys.

4. Anvendelse

- 4.1 Alment Indholdet omrøres før brug.
Forskellige produktionsnumre blandes for at undgå nuance- og glansforskel.

- Emballagen holdes tæt lukket efter brug.
Læs etiket og brugsanvisning, før produktet tages i brug.
- 4.2 Krav til bunden Underlaget skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt.
- 4.3 Forbehandling Løstsiddende materiale fjernes mekanisk. Overfladen rengøres med DYRUP Grundrens.
Træværk grundes eller mellemstryges med DYRUP Acryl Plast Mellemmaling eller GORI Professional Combi Trægrunder. På jern fjernes alt løstsiddende rust og fedt til fast bund, og der grundes med DYRUP Rust Grunder.
- Ved risiko for gennemslag af vandopløselige farvestoffer (fx på mørke træsorter, gulnet træ eller vandskjolder) påføres 2 x DYRUP Kvikstop.
- 4.4 Behandling 2 x DYRUP Acryl 40
- 4.5 Vedligeholdelse Efter behov.
- 4.6 Påføring Pensel, rulle eller sprøjte.
Skal påføres i fyldige lag.
Under påføring og tørring skal temperaturen være over 5°C og den relative luftfugtighed under 80%.
- 4.7 Fortynding Vand.
Kan fortyndes op til 10% med vand.
- 4.8 Rengøring af værktøj Vand og sæbe.
- 4.9

5. Sikkerhed og miljø

- 5.1 Generelt Almindelige regler for malearbejde skal overholdes. For yderligere information henvises til leverandørbrugsanvisningen for produktet.
- 5.2 Sikkerhedsregler for malearbejde 00-1(1993).

6. Gode råd

Denne produktbeskrivelse har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af DYRUP Acryl 40. De tekniske oplysninger i denne produktbeskrivelse fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave.

I tvivlstilfælde: Kontakt DYRUP Teknisk Service.

Oplysninger i dette datablad er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for Dyrup's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Maling kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m.

Dyrup forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data.

Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.

DYRUP A/S

Gladsaxevej 300 • DK-2860 Søborg

Tel: +45 39 57 93 00

6265 DYRUP Acryl 40	Oprettet: 03.08.2009	Ændret:	Side 2 af 2
---------------------	----------------------	---------	-------------