

## Produktbeskrivelse

- 1.1 Varenavn **DYRUP Robust Væg Acryl 25**
- 1.2 Kvalitetsnr. 6210
- 1.3 Produkttype Acrylplastmaling
- 1.4 Producent DYRUP A/S  
Gladsaxevej 300, 2860 Søborg  
Telefon 39 57 93 00 & Telefax 39 57 93 93
- 1.5 Anvendelsesområde Indendørs på vægge af puds, beton, tapet, glasvæv og filt.  
Desuden til træ, zink, galvaniseret jern og hård PVC.
- 1.6 Leveringsform Brugsfærdig

1.7 Nuancer

<p><u>Standardnuancer:</u> 800 Hvid 833 Råhvid 8014 Lys råhvid</p>	<p><u>Baser:</u> 874 base 10 875 base 20 100 base 30</p>
--	--

**Det bedste for miljøet...**



- Er egnet til indendørsbrug
- Der er restriktioner for brug af farlige stoffer
- Der er lavt indhold af opløsningsmidler

**... det bedste for mig.**

**EU Ecolabel : DK/7/9**

Baser kan tones med max. 6 % universaltøningspasta.  
Generelt dækker klare, stærke nuancer mindre godt, og derfor kan ekstra påføring være nødvendig. I nogle tilfælde anbefales det at benytte grundfarve.  
Tal med din DYRUP forhandler herom.

- 1.8 Emballagestørrelse Standard: 5,00 og 10,00 liter  
Baser: 4,50 og 9,00 liter

## 2. Sammensætning

- 2.1 Bindemiddel 100 % acryl
- 2.2 Pigmentering Organiske og uorganiske pigmenter
- 2.3 Opløsningsmiddel Vand
- 2.4 Aktive stoffer -

## 3. Tekniske data

- 3.1 Vægtfylde Ca. 1,2 g/ml.
- 3.2 Flammepunkt -
- 3.3 Viskositet Tyktflydende
- 3.4 Vaskbarhed Vaskeklasse 1 EN 13300
- 3.5 Tørstofindhold Standard: ca. 45,6 W/W %. Baser: ca. 37,6-43,3 W/W %
- 3.6 Glans Ca. 25 ved 60° indfaldsvinkel.
- 3.7 Specielle egenskaber God dækkeevne. Er alkalifast, robust og tåler hyppig rengøring med almindelige rengøringsmidler. Hæfter på ren, ikke-sugende bund.
- 3.8 Lugt Svag

- 3.9 Rækkeevne 8-10 m<sup>2</sup>/litr. afhængig af underlaget
- 3.10 Tørretid Berøringstør: Ca. 30 min. Overmalbar: Ca. 4 timer. Gennemtør: Ca. 4 uger. Ved 23 °C og normal luftfugtighed (60 %). Afvigelser kan forekomme ved ændring i temperatur, luftfugtighed og lagtykkelse.
- 3.11 Lagerbestandighed 3 år i uåbnet emballage. Begrænset holdbarhed efter åbning.
- 3.12 Opbevaring Tæt tillukket, tørt, køligt, frostfrit og uden for direkte sollys.

#### 4. Anvendelse

- 4.1 Alment Indholdet omrøres før brug. Forskellige produktionsnumre blandes for at undgå nuance- og glansforskel. Ved \*markering kan ekstra påføring eller brug af grundfarve være nødvendigt. Kraftige nuancer kan indeholde overskudspigment, som ved berøring kan virke afsmittende. Emballagen holdes tæt lukket efter brug.
- 4.2 Krav til bunden Underlaget skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt. Nyt puds og beton skal være hvidtør.
- 4.3 Forbehandling Løstsiddende materiale fjernes mekanisk. Overfladen rengøres med DYRUP Grundrens. Kalk- og sæberester fjernes med 32 % eddikesyre fortyndet 1:3 med vand.  
  
Sugende bund grundes med DYRUP Microdispers eller DYRUP Vandig Alkyd Grunder. Træ grundes med DYRUP Acryl Mellemmaling.  
  
Træ med risiko for gennemslag samt nikotingule overflader og tørre vandskjolder grundes med DYRUP Spærregrunder.  
  
Årsag til eventuel vandskade skal være udbedret.
- 4.4 Behandling 2-3 x DYRUP Robust Væg Acryl 25, afhængig af bunden.
- 4.5 Vedligeholdelse Efter behov.
- 4.6 Påføring Pensel, rulle eller sprøjte. Under påføring og tørring skal temperaturen være over 5 °C og den relative luftfugtighed under 80 %.
- 4.7 Fortynding Kan fortyndes med vand.
- 4.8 Rengøring af værktøj Vand og sæbe.

#### 5. Sikkerhed og miljø

- 5.1 Generelt Almindelige regler for malearbejde skal overholdes. For yderligere information henvises til leverandørbrugsanvisningen for produktet.
- 5.2 Sikkerhedsregler for malearbejde 00-1(1993).

#### 6. Gode råd

##### DYRUP A/S

Gladsaxevej 300 • DK-2860 Søborg

Tel: +45 39 57 93 00

6210 DYRUP Robust Væg Acryl 25	Oprettet: 09-12-03	Ændret: 04-04-2013	Side 2 af 3
--------------------------------	--------------------	--------------------	-------------

Denne produktbeskrivelse har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af **DYRUP Robust Væg Acryl 25**. De tekniske oplysninger i denne produktbeskrivelse fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave.

I tvivlstilfælde: Kontakt DYRUP Teknisk Service.

Oplysninger i dette datablad er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for Dyrup's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Maling kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m.

Dyrup forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data.

Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.

**DYRUP A/S**

Gladsaxevej 300 • DK-2860 Søborg

Tel: **+45 39 57 93 00**

6210 DYRUP Robust Væg Acryl 25	Oprettet: 09-12-03	Ændret: 04-04-2013	Side 3 af 3
-----------------------------------	--------------------	--------------------	-------------